

Produktdatablade

Silomurgrunder

2334

Anvendelsesområde

Udendørs på mineralske overflader som fx puds, vandskuring og kalksandsten samt tidligere malede overflader, som er sugende. Velegnet til ældre facader udført med kalkholdigt puds eller mørtel. Må kun anvendes på facader med blødstrøgne og frostbestandige sten samt på udfyldte fuger uden revnedannelser.

Egenskaber

Mætter sugende overflader inden videre behandling med DYRUP Facade Silomur.

Klargøring

Løstsiddende materiale fjernes. Belægninger behandles med DYRUP Tag og Murrens. Vask med DYRUP Grundrens eller anvend højtryksrensere. Eventuelle skader udbedres med egnet mineralsk materiale. Pudsede eller vandskurede overflader samt pudsreparationer skal være 4 uger gamle og have tørret under gunstige forhold inden grunding. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende.

Maling

Omrøres eller rystes før brug. Påfør 1 lag grunder fortyndet 1:1 vand. Der må ikke arbejdes i direkte sollys. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 8°C og ikke mere end 25°C. Den relative luftfugtighed skal være under 80%. Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (50%).

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl / Siloxane emulsion
Fortynding: fortyndes 1:1 med vand
Glans v. 60°:

Påføring: pensel

Berøringstør: ca. 4 timer.

Overmalbar: ca. 12 timer.

Gennemhærdet:

Rækkeevne: ca. 8-12 m²/litr.

Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.

MAL-kode: 1-3

Miljø og sikkerhed: Miljørigtig
bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation.

Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på www.dyrup.dk
Indeholder methylisothiazolinon og benzisothiazolon.

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010).

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6], 2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

Rengøring af værktøj: vand og sæbe

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00