

## Produktdatablade

# Facade Silomur 3

2335

### Anvendelsesområde

Udendørs på mineralske overflader fx puds, beton, vandskuring og kalksandsten samt til tidligere malede overflader. Må kun anvendes på facader med bløddstrøgne og frostbestandige sten samt på udfyldte fuger uden revnedannelser. Ikke egnet til facader malet med elastiske revneoverbyggede malinger fx acrylykfilmsmalinger.

### Egenskaber

Acrylforstærket siloxanemaling som kan tones i mange nuancer. Er let at arbejde med, har ekstra god dækkeevne og giver god fylde på strukturerede overflader. Overfladen får et flot mat kalklignende udseende, som er meget diffusionsåben og derved tillader murværket at ånde. Beskytter og holder murværket tørt ved let at lade fugt indefra slippe ud og med sin vandskyende effekt lukke af for regn udefra.

### Klargøring

Inden behandlingen påbegyndes vurderes facadens tilstand. Er facaden beskadiget bør en fagmand kontaktes. Belægninger behandles med DYRUP Tag – og Murrens. Fjern løstsiddende materiale og vask med DYRUP Grundrens eller anvend højtryksrensere. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende. Ubehandlede eller særligt sugende overflader grundes med DYRUP Silomur Grunder fortyndet 1:1 med vand. Tidligere malede matte overflader grundes med DYRUP Facade Silomur fortyndet med 10% vand. Blanke overflader slibes matte.

### Maling

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. Påfør 2-3 lag maling til et tilfredsstillende resultat er opnået. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Der må ikke arbejdes i direkte sollys.

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Siloxane  
**Fortynding:** vand maks. 10%.  
**Glans v. 60°:** ca. 3  
**Påføring:** pensel, rulle eller sprøjte.  
**Ideel luftfugtighed:** under 80%.  
**Berøringstør:** ca. 1 timer.  
**Overmalbar:** ca. 6 timer.  
**Gennemhærdet:** efter ca. 4 uger.  
Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).  
**Rækkeevne:** ca. 8-10 m<sup>2</sup>/litr.  
**Opbevaring:** Tæt tillukket og frostfrit.  
**MAL-kode:** 00-3  
**Miljø og sikkerhed:**  
Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning. Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på [www.dyrup.dk](http://www.dyrup.dk)  
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn.  
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Undgå udledning til miljøet.  
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
Kan udløse allergisk reaktion.  
**Rengøring af værktøj:** vand og sæbe.

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.