

Produktbeskrivelse

1.1	Varenavn	GORI Træpleje Grunder	
1.2	Kvalitetsnr.	90450	
1.3	Produkttype	Spærrende grunder	
1.4	Producent	DYRUP A/S Gladsaxevej 300, 2860 Søborg Telefon 39 57 93 00 Telefax 39 57 93 93	
1.5	Anvendelsesområde	Til alt indendørs træværk f.eks. trælofter og -vægge mod gennemslag fra vandopløselige farvestoffer.	
1.6	Leveringsform	Brugsfærdig.	
1.7	Nuancer	Hvidpigmenteret	
1.8	Emballagestørrelse	0,75 og 2,50 liter	

2. Sammensætning

2.1	Bindemiddel	Acryl
2.2	Pigmentering	Titandioxid
2.3	Opløsningsmiddel	Vand.
2.4	Aktive stoffer	-

3. Tekniske data

3.1	Vægtfylde	Ca. 1,0 g/ml.
3.2	Flammepunkt	-
3.3	Viskositet	Tixotropisk
3.4	Tørstofindhold	Ca. 26,7 W/W%.
3.5	Glans	-
3.6	Specielle egenskaber	Hurtigtørrende. Binder alle vandopløselige farvestoffer. Modvirker gulning som følge af farvegennemslag. Giver et flot ensartet udseende efter slutbehandling med GORI Træplejeprodukter.
3.7	Lugt	Svag
3.8	Rækkeevne	6-12 m ² /ltr. afhængig af underlagets sugeevne
3.9	Tørretid	Berøringstør: Ca. 30 min. Optimalt spærrende og overmalbar: Ca. 2 timer. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%) Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
3.10	Lagerbestandighed	3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
3.11	Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

90450 GORI Træpleje Gunder	Oprettet: 24-05-2004	Ændret: 09-12-2008	Side 1 af 2
-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------

4. Anvendelse

- | | | |
|-----|----------------------|--|
| 4.1 | Alment | Indholdet omrøres før brug.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug |
| 4.2 | Krav til bunden | Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være 12±3% og i ventileret udvendig beklædning max. 15±3%. |
| 4.3 | Forbehandling | Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavs afvaskes med GORI Trævask.

Ved spærring af vandskjolder: Årsagen til evt. vandskade skal udbedres og træet skal være helt tørt før behandling. |
| 4.4 | Behandling | 1 x GORI Træpleje Grunder ved let misfarvning
2 x GORI Træpleje Grunder ved kraftig misfarvning f.eks. fra vandskjolder eller på egetræ og mørke træoverflader. |
| 4.5 | Vedligeholdelse | - |
| 4.6 | Påføring | Pensel eller rulle eller sprøjte.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. |
| 4.7 | Fortynding | Må ikke fortyndes |
| 4.8 | Rengøring af værktøj | Vand og sæbe |

5. Sikkerhed og miljø

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 5.1 | Generelt | Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet. |
| 5.2 | Sikkerhedsregler for malearbejde | 00-1 (1993) |

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI Træpleje Grunder. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

90450 GORI Træpleje Grunder	Oprettet: 24-05-2004	Ændret: 09-12-2008	Side 2 af 2
-----------------------------	----------------------	--------------------	-------------