

## Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **DYRUP Spærre Grunder**
- 1.2 Kvalitetsnr. 2800
- 1.3 Produkttype Spærende vandig grunder
- 1.4 Producent DYRUP A/S  
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg  
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Til lofter og vægge mod nikotingule overflader og tørre vandskjolder m.m. Desuden til træ med risiko for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer samt kobberør. Kan anvendes ude og inde.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.
- 1.7 Nuancer Hvidpigmenteret.
- 1.8 Emballagestørrelse 0,38; 0,75 og 2,50 liter.

## 2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Acryl.
- 2.2 Pigmentering Titandioxid.
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer -

## 3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,0 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet Ca. 30 sek. DIN cup 4mm.
- 3.4 Tørstofindhold Ca. 26,7 W/W%.
- 3.5 Glans Blank.
- 3.6 Specielle egenskaber Transparent, let geleagtig og hurtigtørrende. Binder vandopløselige farvestoffer, så gennemslag og skjolder undgås efter slutbehandling med vandige malinger/træbeskyttelser. Desuden til grundning af kobberør.
- 3.7 Lugt Svag
- 3.8 Rækkeevne 6-12 m<sup>2</sup>/l, afhængig af bundens sugeevne.
- 3.9 Tørretid Støvtør: ca. 30 minutter. Overmalbar: ca. 2 timer.  
Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).
- 3.10 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

## 4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres grundigt før brug. Emballagen holdes tæt tillukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må fugtigheden i vinduer max. være 12±3% og i ventileret udvendig beklædning max. 15±3%.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende maling, træfibre o.lign. fjernes. Skidt og snavs afvaskes med DYRUP Grundrens. Herefter slibes til mat, fast og bæredygtig bund.
- Ved vandskade skal årsagen udbedres før behandling. Mindre huller og revner udbedres med velegnet spartel/fugemasse.
- Udendørs ubehandlet og barslidt træ grundes mod råd og svamp.

- 4.4 Behandling 1 x Spærre Grunder ved let misfarvning.  
2 x Spærre Grunder ved kraftig misfarvning fra vandskjolder samt på egetræ og mørke træoverflader.
- Der kan slutbehandles med alle DYRUP produkter.  
Spærre Grunder kan benyttes på afvaskede, brandskadede overflader (kan ikke hindre lugtgener) samt på trykimprægneret og tjærebehandlet træ.
- 4.5 Vedligeholdelse -
- 4.6 Påføring Pensel eller rulle.  
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5° C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Må ikke fortyndes eller tones.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

## 5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malerarbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørsbrugsanvisning for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1(1993)

## 6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP Spærre Grunder. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

### DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

2800 DYRUP Spærre Grunder	Oprettet: 19.12.2008	Ændret:	Side 2 af 2
---------------------------	----------------------	---------	-------------