

Produktbeskrivelse

1.1	Varenavn	Hæfte Grunder
1.2	Kvalitetsnr.	2801
1.3	Produkttype	Vandig hæftegrunder
1.4	Producent	DYRUP A/S Gladsaxevej 300, 2860 Søborg Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
1.5	Anvendelsesområde	Fliser, aluminium, zink, hård PVC og galvaniseret jern.
1.6	Leveringsform	Brugsfærdig
1.7	Nuancer	Hvidpigmenteret
1.8	Emballagestørrelse	Standard: 0,75 og 2,50 liter

2. Sammensætning

2.1	Bindemiddel	Acryl
2.2	Pigmentering	Titandioxid
2.3	Opløsningsmiddel	Vand
2.4	Aktive stoffer	-

3. Tekniske data

3.1	Vægtfylde	Ca. 1,0 g/ml.
3.2	Flammepunkt	-
3.3	Viskositet	>100 sek. DIN cup 4 mm
3.4	Tørstofindhold	Ca. 52,5 W/W%
3.5	Glans	Ca. 5-7 ved 60° indfaldsvinkel.
3.6	Specielle egenskaber	Sikrer vedhæftning på fliser og klinker. Giver nemmere slutbehandling.
3.7	Lugt	Svag
3.8	Rækkeevne	8-10 m ² /litr. afhængig af underlaget
3.9	Tørretid	Berøringstør: Ca. 1 time. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afgivelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
3.10	Lagerbestandighed	5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
3.11	Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

4.1	Alment	Indholdet omrøres grundigt før brug. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
4.2	Krav til bunden	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
4.3	Forbehandling	Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP

Grundrens.

På vægklinker/fliser fjernes kalk- og sæberester med 32 % eddikesyre fortyndet 1:3 med vand. Bearbejd med slibesvamp. Gentag om nødvendigt behandlingen. Vask efter med rent vand.

Galvaniseret jern og aluminium renses/affedtes med en opløsning af DYRUP Grundrens fortyndet med vand 1:25, tilsat 5 % salmiakspiritus. Brug gerne en slibesvamp. Vask efter med rent vand. Rens indtil vandet ikke længere perler af overfladen.

- | | | |
|-----|----------------------|--|
| 4.4 | Behandling | 1 x Hæfte Grunder. Skal overmales med et slutprodukt. |
| 4.5 | Vedligeholdelse | - |
| 4.6 | Påføring | Pensel, rulle eller sprøjte.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. |
| 4.7 | Fortynding | Må ikke fortyndes eller tones. |
| 4.8 | Rengøring af værktøj | Vand og sæbe |

5. Sikkerhed og miljø

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 5.1 | Generelt | Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet. |
| 5.2 | Sikkerhedsregler for malearbejde | 00-1 (1993). |

- | | | |
|-----------|-----------------|---|
| 6. | Gode råd | På andre plastmateriale end PVC anbefales prøveopstrøg. |
|-----------|-----------------|---|

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP Hæfte Grunder. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

2801 Hæfte Grunder	Oprettet: 19.12.2008	Ændret:	Side 2 af 2
--------------------	----------------------	---------	-------------