

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Rust Grunder**
- 1.2 Kvalitetsnr. 2803
- 1.3 Produkttype Rusthindrende grundmaling
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Grundning af jern der skal viderebehandles med alkyd- eller acrylmaling. Kan anvendes både indendørs og udendørs.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.
- 1.7 Nuancer

225 Grå	
---------	--
- 1.8 Emballagestørrelse 0,50 og 2,50 liter

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Alkyd
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Mineralsk terpentin
- 2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,7 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt Ca. 40 °C (Pensky Martens)
- 3.3 Viskositet >72-76 sek. ISO cup 6 mm /23 °C
- 3.4 Tørstofindhold Ca. 60 W/W %
- 3.5 Glans Mat
- 3.6 Specielle egenskaber Hurtigtørrende. Kan anvendes på fastsiddende rust.
- 3.7 Lugt Kraftig
- 3.8 Rækkeevne 9-11 m²/ltr. Afhængig af underlaget.
- 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 2 timer Overmalbar: Ca. 24 timer.

Ved 23 °C og normal luftfugtighed (60 %).
Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.10 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres grundigt før brug.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Olie og fedt fjernes med terpentin eller xylen.

Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens.

- 4.4 Behandling 2 x Rust Grunder
- 4.5 Vedligeholdelse -
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.
- 4.7 Fortynding Mineralsk terpentin. Omrøres kraftigt.
- 4.8 Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 2-1 (1993).

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **DYRUP Rust Grunder**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

2803 Rust Grunder	Oprettet: 19.12.2008	Ændret:	Side 2 af 2
-------------------	----------------------	---------	-------------