Produktbeskrivelse

1.1	Varenavn	**Rust Grunder**
1.2	Kvalitetsnr.	2803
1.3	Produkttype	Rusthindrende grundmaling
1.4	Producent	DYRUP A/S Gladsaxevej 300, 2860 Søborg Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
1.5	Anvendelsesområde	Grunding af jern der skal viderebehandles med alkyd- eller acrylmaling. Kan anvendes både indendørs og udendørs.
1.6	Leveringsform	Brugsfærdig.
1.7	Nuancer	225 Grå
1.8	Emballagestørrelse	0,50 og 2,50 liter

2. Sammensætning

2.1	Bindemiddel	Alkyd
2.2	Pigmentering	Organiske og uorganiske pigmenter
2.3	Opløsningsmiddel	Mineralsk terpentin
2.4	Aktive stoffer	-

3. Tekniske data

3.1	Vægtfylde	Ca. 1,7 g/ml.
3.2	Flammepunkt	Ca. 40 °C (Pensky Martens)
3.3	Viskositet	>72-76 sek. ISO cup 6 mm /23 °C
3.4	Tørstofindhold	Ca. 60 W/W %
3.5	Glans	Mat
3.6	Specielle egenskaber	Hurtigtørrende. Kan anvendes på fastsiddende rust.
3.7	Lugt	Kraftig
3.8	Rækkeevne	9-11 m²/ltr. Afhængig af underlaget.
3.9	Tørretid	Berøringstør: Ca. 2 timer Overmalbar: Ca. 24 timer. Ved 23 ºC og normal luftfugtighed (60 %). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
3.10	Lagerbestandighed	5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
3.11	Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

4.1	Alment	Indholdet omrøres grundigt før brug. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
4.2	Krav til bunden	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
4.3	Forbehandling	Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Olie og fedt fjernes med terpentin eller xylen. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens.

4.4	Behandling	2 x Rust Grunder
4.5	Vedligeholdelse	-
4.6	Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5 ºC og den relative luftfugtighed under 80 %.
4.7	Fortynding	Mineralsk terpentin. Omrøres kraftigt.
4.8	Rengøring af værktøj	Mineralsk terpentin

5. Sikkerhed og miljø

5.1	Generelt	Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
5.2	Sikkerhedsregler for malearbejde	2-1 (1993).

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **DYRUP Rust Grunder**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.
I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.
Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.
Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S
Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg
Tel: **+45 39 57 93 00**