

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Træ Grunder Inde Vand**
- 1.2 Kvalitetsnr. 2804
- 1.3 Produkttype Acrylplast grund- og mellemmalning
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Dækkende grundmaling til indendørs brug, før maling på ubehandlet eller tidligere behandlet træværk.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig
- 1.7 Nuancer

800 Hvid	
Kan tones til grundfarve	
- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 0,38, 0,75 og 2,50 liter

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Acryl
- 2.2 Pigmentering Titandioxid
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,4 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet >100 sek. DIN cup 4 mm/23°C
- 3.4 Tørstofindhold Ca. 60 W/W%
- 3.5 Glans Mat
- 3.6 Specielle egenskaber Hurtigtørrende grunder som er let at slibe i. Velegnet til farveskift. Dækker og fylder godt. Sikrer god vedhæftning.
- 3.7 Lugt Svag
- 3.8 Rækkeevne 8-10 m²/ltr. afhængig af underlaget
- 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 1 time Overmalbar: Ca. 4 timer
- Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).
Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.10 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens.
Overfladen slibes mat.
Mindre huller og revner spartles/fuges.

Ved risiko for gennemslag fra træindholdsstoffer, sømhoved o. lign. Grundes der med DYRUP Spærregrunder.

- | | | |
|-----|----------------------|--|
| 4.4 | Behandling | 2 x DYRUP Træ Grunder Inde Vand
På ubehandlet træ fortyndes første påføring med 10% vand.
Der slibes mellem påføringerne. |
| 4.5 | Vedligeholdelse | Efter behov |
| 4.6 | Påføring | Pensel, rulle eller sprøjte.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. |
| 4.7 | Fortynding | Vand |
| 4.8 | Rengøring af værktøj | Vand og Sæbe |

5. Sikkerhed og miljø

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 5.1 | Generelt | Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet. |
| 5.2 | Sikkerhedsregler for malearbejde | 00-1 (1993). |

6. Gode råd

Til vinduesrammer og flader i fugtpåvirkede rum anbefales DYRUP Hæfte grunder.

Til flader af teak og flader som har været bejdset med vandbejdse anbefales DYRUP Spærregrunder. Prøveopstrøg tilrådes i disse tilfælde.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP Træ Grunder Inde Vand. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00