

## Produktbeskrivelse

1.1	Varenavn	<b>Træ Grunder Inde Olie</b>
1.2	Kvalitetsnr.	2805
1.3	Produkttype	Alkyd grund- og mellemaling
1.4	Producent	DYRUP A/S Gladsaxevej 300, 2860 Søborg Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
1.5	Anvendelsesområde	Dækkende grundmaling til indendørs brug, før maling på ubehandlet eller tidligere behandlet træværk.
1.6	Leveringsform	Brugsfærdig.
1.7	Nuancer	800 Hvid - Kan tones til grundfarver
1.8	Emballagestørrelse	Standard: 0,75 og 2,50 liter

### 2. Sammensætning

2.1	Bindemiddel	Alkyd
2.2	Pigmentering	Titandioxid
2.3	Opløsningsmiddel	Mineralsk terpentin
2.4	Aktive stoffer	-

### 3. Tekniske data

3.1	Vægtfylde	Ca. 1,6 g/ml.
3.2	Flammepunkt	Ca. 37 °C (Pensky martens)
3.3	Viskositet	>100 sek. ISO cup 6 mm/23 °C
3.4	Tørstofindhold	Ca. 80,0 W/W %
3.5	Glans	Mat
3.6	Specielle egenskaber	Nem at påføre og hurtigtørrende. Flyder og dækker godt. Hæfter på gammel oliemaling. Spærrer for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer.
3.7	Lugt	Kraftig
3.8	Rækkeevne	8-10 m <sup>2</sup> /ltr. afhængig af underlaget
3.9	Tørretid	Berøringstør: Ca. 1 time Overmalbar: Ca. 3-4 timer  Ved 23 °C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
3.10	Lagerbestandighed	5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
3.11	Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

### 4. Anvendelse

4.1	Alment	Indholdet omrøres før brug. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
4.2	Krav til bunden	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
4.3	Forbehandling	Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens. Overfalden matslibes og huller og revner spartles/fuges.

- 4.4 Behandling 1-2 x DYRUP Træ Grunder Inde Olie  
På ubehandlet træ fortyndes første påføring med 10 % terpentin.  
Der slibes mellem påføringerne.
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.  
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luffugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Mineralsk terpentin.
- 4.8 Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin

## 5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 2-1 (1993).

## 6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **Træ Grunder Inde Olie**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luffugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

### DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00