

## Produktbeskrivelse

1.1	Varenavn	<b>Væv Grunder</b>
1.2	Kvalitetsnr.	2806
1.3	Produkttype	Vævfylde
1.4	Producent	DYRUP A/S Gladsaxevej 300, 2860 Søborg Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
1.5	Anvendelsesområde	Grundning af glasvæv, filt og hessian før maling med plast-, acrylplast, eller alkydmaling. Kun indendørs brug i tørre rum.
1.6	Leveringsform	Brugsfærdig
1.7	Nuancer	800 Hvid
1.8	Emballagestørrelse	Standard: 2,50, 5,00 og 9,00 liter

## 2. Sammensætning

2.1	Bindemiddel	Vinylacetat
2.2	Pigmentering	Titandioxid
2.3	Opløsningsmiddel	Vand
2.4	Aktive stoffer	

## 3. Tekniske data

3.1	Vægtfylde	Ca. 1,5 g/ml.
3.2	Flammepunkt	-
3.3	Viskositet	Tyktflydende
3.4	Tørstofindhold	Ca. 68,0 W/W%
3.5	Glans	-
3.6	Specielle egenskaber	Giver en ensartet overflade, hvilket giver et flot resultat, når du slutbehandler.
3.7	Lugt	Svag
3.8	Rækkeevne	3-6 m <sup>2</sup> /ltr. afhængig af underlaget
3.9	Tørretid	Berøringstør: Ca. 1 time Overmalbar: Ca. 3-4 timer Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
3.10	Lagerbestandighed	3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
3.11	Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

## 4. Anvendelse

4.1	Alment	Indholdet omrøres før brug. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
4.2	Krav til bunden	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
4.3	Forbehandling	<b>Opsætning af glasvæv og filt:</b> Evt. pudsreparationer skal udbedres og være gennemtørre. Reparationerne slibes let så overfladen udjævnes. Derefter behandles med DYRUP Puds Grunder, for at sikre at reparationen ikke suger alt vævklæb, så glasfilt og væv ikke hæfter.

- Gipsplader og andre plademateriale behandles også med DYRUP Puds Grunder.
- På allerede opsat glasvæv, glasfilt eller hessian, som sidder løst, foretages reparationer ved at skære et krydssnit og indføre klæberen på bagsiden, så beklædningen fastklæbes. Lad klæberen tørre før videre behandling.
- 4.4 Behandling 1-2 x Væv Grunder (ufortyndet)
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.  
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Kan fortyndes op til 10% med vand ved påføring på filt.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe
- 4.9

## 5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1 (1993)

## 6. Gode råd

Vær opmærksom på, at nogle hessian typer (opsat som "tapet" med papirbagside) ikke tåler vand. Derfor kan Væv Grunder ikke anvendes til denne type hessian. Prøv derfor på et lille hjørne først.

Væv grunder kan også benyttes til at udfylde tidligere malet glasvæv og hessian, således at overfladestrukturen udjævnes.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af Væv Grunder. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

### DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

2806 Væv Grunder	Oprettet: 19.12.2008	Ændret:	Side 2 af 2
------------------	----------------------	---------	-------------