

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Dekstrem Gulvmaling Vand**
1.2 Kvalitetsnr. 4755
1.3 Produkttype Acrylplastmaling
1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
1.5 Anvendelsesområde Indendørs beton og trægulve.

Anbefales ikke, hvor der er risiko for vedvarende vandpåvirkning, på grundvandspåvirkede betongulve eller på gamle oliemalede/lakerede overflader (fernislak).

- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig
1.7 Nuancer

800 Hvid	
----------	--

1.8 Emballagestørrelse Standard: 0,75, 2,50 og 5,00 liter

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Acryl
2.2 Pigmentering Titandioxid
2.3 Opløsningsmiddel Vand
2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,1 g/ml.
3.2 Flammepunkt -
3.3 Viskositet Tyktflydende
3.4 Tørstofindhold Ca. 34,6 W/W%
3.5 Glans Halvblank
3.6 Specielle egenskaber Hurtigtørrende, hård og klæbefri. Ekstra robust og slidstærk. Smudsafvisende og nem at rengøre. Alkalibestandig.
3.7 Lugt Svag
3.8 Rækkeevne 8-10 m²/litr. afhængig af underlaget
3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 1 time Overmalbar: Ca. 8 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
3.10 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- 4.3 Forbehandling Ubehandlet beton rengøres for støbeslam.
- På tidligere behandlede overflader fjernes løstsiddende materiale til fast bund, og der rengøres med DYRUP Grundrens.
- Oliepletter kan fjernes med cellulosefortynder eller penselrens.
Kalk- og sæberester fjernes med 32% eddikesyre fortyndet med vand 1:3.
- Overfladen slibes mat.
- Grunding på ubehandlede træ/beton-overflader foretages med Dekstrem Gulvmaling Vand fortyndet med 10% vand.
- På ikke sugende bund påføres DYRUP Gulvmaling ufortyndet efter rengøring og slibning.
- Hvis der er risiko for farvegennemslag grundet der med 1-2 x DYRUP Spærre Grunder.
- 4.4 Behandling 2 x Dekstrem Gulvmaling Vand
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov.
- 4.6 Påføring Pensel eller glatrulle.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Vand
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1 (1993).
- 6. Gode råd** Den første uge bør der tages hensyn til det nymalede gulv, og rengøring med vand bør undgås.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af Dekstrem Gulvmaling Vand. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

4755 Dekstrem Gulvmaling Vand	Oprettet: 19.12.2008	Ændret:	Side 2 af 2
----------------------------------	----------------------	---------	-------------