

## Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Dekstrem Gulvmaling Olie**
- 1.2 Kvalitetsnr. 4760
- 1.3 Produkttype Gulvmaling
- 1.4 Producent DYRUP A/S  
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg  
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Til velafhærdede, tørre betongulve samt trægulve.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig
- 1.7 Nuancer
- |  |  |
|--|--|
| <u>Standard:</u><br>206 Lysegrå<br>235 Cementgrå<br>800 Hvid |  |
|--|--|
- 1.8 Emballagestørrelse 0,75 og 2,25 liter. Lysegrå og Cementgrå fås også i 4,50 liter.

## 2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Urethanalkyd
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Mineralsk terpentin
- 2.4 Aktive stoffer -

## 3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,4 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt Ca. 37 °C (Pensky Martens)
- 3.3 Viskositet >100 sek. ISO cup 6 mm/23 °C
- 3.4 Tørstofindhold Ca. 71-78 W/W %
- 3.5 Glans Ca. 45-55 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.6 Specielle egenskaber Ekstrem robust og slidstærk. Ekstrem hård. Smudsafvisende, nem at rengøre og ekstrem vaskbar. Tåler vandpåvirkning. Er ikke alkalibestandig og må derfor kun anvendes på betongulve, der er mindst 1 år gamle.
- 3.7 Lugt Kraftig
- 3.8 Rækkeevne 8-10 m<sup>2</sup>/litr. afhængig af underlaget
- 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 4 timer Overmalbar: Ca. 24 timer. Gennemtør: Ca. 1 uge.  
  
Ved 23 °C og normal luftfugtighed (60 %).  
Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.10 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

## 4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.  
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.  
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.  
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. **Beton skal være mindst 1 år gammelt.**
- 4.3 Forbehandling Ubehandlet beton rengøres for snavs og evt. støbeslam til ren, fast og bæredygtig bund.
- Gamle gulve: Evt. løstsiddende maling fjernes til fast bund. Gulvet rengøres med DYRUP Grundrens.  
Oliepletter fjernes med cellulosefortynder eller penselrens. Kalk- og sæberester fjernes med 32 % eddikesyre fortyndet 1:3 med vand. Sluttelig afvaskes med rent vand.
- Ved sugende underlag grundes med Dekstrem Gulvmaling Olie fortyndet med max. 15 % mineralsk terpentin.
- 4.4 Behandling 1-2 x Dekstrem Gulvmaling Olie
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov.
- 4.6 Påføring Pensel eller rulle.
- Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.
- 4.7 Fortynding Mineralsk terpentin
- 4.8 Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin

## 5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 2-1 (1993)
- 6. Gode råd** Den første uge bør der tages hensyn til det nymalede gulv, og rengøring med vand bør undgås.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **Dekstrem Gulvmaling Olie**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

### DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

4760 Dekstrem Gulvmaling Olie	Oprettet: 19.12.2008	Ændret:	Side 2 af 2
-------------------------------	----------------------	---------	-------------