

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Støvbinder/GORI Gulvlak vandbaseret**
- 1.2 Kvalitetsnr. 90721 – 190 Blank
- 1.3 Produkttype Vandbaseret polyurethan forstærket acryllak.
- 1.4 Producent
 DYRUP A/S
 Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
 Telefon 39 57 93 00
 Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde
 Anvendes indendørs til støvbinding af betongulve udsat for hård belastning i bolig, industri og handel.
 Giver betongulvet en overflade der er mindre smudsmodtagelig og mere rengøringsvenlig end et ubehandlet gulv, samt en overflade der er vand og kemikalieresistent.
- 1.6 Leveringsform Klar til fortynding
- 1.7 Nuancer
 Farveløs
Lakken er hvidlig i dåsen, men tørrer klar op.
- 1.8 Emballagestørrelse 0,38, 0,75 og 2,50 liter

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Polyurethan-forstærket acryl i kombination med specialvoks
- 2.2 Pigmentering -
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,0 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet 40-45 sek. (DIN cup 4 mm/20 °C)
- 3.4 Tørstofindhold Ca. 31 W/W %
- 3.5 Glans Glansen på det færdige resultat afhænger af bundens sugsevne.
- 3.6 Specielle egenskaber Gulner ikke og er hurtigtørrende.
- 3.7 Lugt Svag
- 3.8 Rækkeevne 10-12 m²/ltr. afhængig af underlagets sugsevne
- 3.9 Tørretid Berøringsstør: Ca. 3-4 timer. Overmalbar: Ca. 24 timer. Gennemtør: Ca. 1 uge.
 Ved 23 °C og normal luftfugtighed (60 %)
- Afvielser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.10 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning og fortynding.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

90721 Støvbinder/GORI Gulvlak vandbaseret	Oprettet: 10-01-2001	Ændret: 23-02-2010 RAN/SAJ	Side 1 af 2
--	----------------------	-------------------------------	-------------

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- 4.3 Forbehandling Rester fra fedt og snavs m.m. fjernes.
Kalk- og sæberester afvaskes med 32 % eddikesyre fortyndet 1:3 med vand.
Skyl efter med rent vand.

Evt. slamlaget på beton skal fjernes ved mekanisk afrensning.
- 4.4 Behandling Støvbinder/GORI gulvlakk fortyndes 1:1 med vand. Overfladen påføres 1 gang Støvbinder/GORI gulvlakk og mindst 2 lag på sugende underlag.
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov
- 4.6 Påføring Pensel, rulle, malepude eller svaber.

Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.
- 4.7 Fortynding Skal fortyndes
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-3 (1993)

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI Gulvlak vandbaseret. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

90721 Støvbinder/GORI Gulvlak vandbaseret	Oprettet: 10-01-2001	Ændret: 23-02-2010 RAN/SAJ	Side 2 af 2
---	----------------------	----------------------------	-------------