

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Dekstrem Træ & Metal Olie Halvblank/Blank**
- 1.2 Kvalitetsnr. 4751/4791
- 1.3 Produkttype Alkydemalje
- 1.4 Producent Dyrup A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Indendørs og udendørs træværk samt grundet jern og metal
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig
- 1.7 Nuancer
- | | |
|---|--|
| <u>Standardnuancer:</u>
800 Hvid
890 Sort | <u>Baser:</u>
Base 10 - 874
Base 20 - 875
Base 30 – 100 |
|---|--|
- Baser kan tones med max. 6 % universaltoningspasta.
Generelt dækker klare, stærke nuancer mindre godt, og derfor kan ekstra påføring være nødvendig. I nogle tilfælde anbefales det at benytte grundfarve.
Tal med din DYRUP forhandler herom.
- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 0,38, 0,75 og 2,25 liter
Baser: 0,38, 0,75 og 2,25 liter

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Alkyd
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Terpentiner
- 2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,1 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt Ca. 25° C (Pensky Martens)
- 3.3 Viskositet Ca. 180 sek. DIN cup 4 mm /20° C
- 3.4 Tørstofindhold 4751: Ca. 55 W/W % 4791: Ca. 72 W/W %
- 3.5 Glans 4751: ca. 50 ved 60° indfaldsvinkel.
4791: ca. 90 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.6 Specielle egenskaber Fin sammenflydning. Klæbefri. Robust og vejrbestandig. Har god dækkeevne.
Kan anvendes både inde og ude.
- 3.7 Lugt Kraftig
- 3.8 Rækkeevne 10-12 m²/ltr. afhængig af underlaget
- 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 4 timer Overmalbar: Ca. 24 timer. Gennemtør: Ca. 1 uger.
Ved 23 °C og normal luftfugtighed (60 %).
Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.10 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt.
Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens.
Indendørs træværk grundes med DYRUP Træ Grunder – Olie.

Udendørs nyt eller barslidt træ grundes med BONDEX Trægrunder.

På jern fjernes alt løstsiddende rust til fast bund og der grundes med DYRUP Rust Grunder.
- 4.4 Behandling 2 x Dekstrem Træ & Metal Olie
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov
- 4.6 Påføring Pensel af naturhår, skumgummirulle eller sprøjte.

Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Mineralsk terpentin
- 4.8 Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 2-1 (1993)

6. Gode råd

Ujævnheder udbedres ved slibning eller spartling. Huller og revner spartles. Mellemslib mellem lagene.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **Dekstrem Træ & Metal Olie**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00