

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Dekstrem Træmaling - Transparent**
- 1.2 Kvalitetsnr. 4770
- 1.3 Produkttype Træpleje
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Indendørs træoverflader, f.eks. vægge, lofter og møbler.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig
- 1.7 Nuancer
- | | |
|--|--------------------------|
| <u>Standardnuancer:</u>
Panelhvid 110 | <u>Baser:</u>
Base 30 |
|--|--------------------------|

- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 0,75 og 2,25 liter

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Acryl
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,02 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet Tixotropisk – 80 sek. DIN cup 4 mm
- 3.4 Tørstofindhold Ca. 11,9-17,2 W/W%
- 3.5 Glans Ca. 25 ved 60° indfaldsvinkel
- 3.6 Specielle egenskaber Har en god strygbarhed og frisker gulnet træ op. Kan tones i mange transparente nuancer.
- 3.7 Lugt Svag
- 3.8 Rækkeevne 8-10 m²/litr. afhængig af underlagets sugsevne
- 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 1 time. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger
- Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%)
Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.10 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.

- | | | |
|-----|----------------------|--|
| 4.3 | Forbehandling | Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens. Ved lyse nuancer grundes gulnet træ og vandskjolder med Dyrup Spærregrunder. Årsagen til vandskade skal være udbedret. |
| 4.4 | Behandling | 2-3 x Dyrup Dekstrem Træmaling Transparent. Hvis der er grundet med Dyrup Spærregrunder er 1 x Dyrup Dekstrem Træmaling Transparent som regel tilstrækkelig. Påfør produktet i træets længderetning vådt i vådt for at undgå overlaping. |
| 4.5 | Vedligeholdelse | Efter behov |
| 4.6 | Påføring | Pensel.

Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. |
| 4.7 | Fortynding | Vand |
| 4.8 | Rengøring af værktøj | Vand og sæbe |

5. Sikkerhed og miljø

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 5.1 | Generelt | Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet. |
| 5.2 | Sikkerhedsregler for malearbejde | 00-1 (1993). |

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **Dekstrem Træmaling - Transparent**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00