

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Loftmaling**
- 1.2 Kvalitetsnr. 4804
- 1.3 Produkttype Plastvægmaling
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00
Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Indendørs lofter

- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig

- 1.7 Nuancer

Standardnuancer:

800 Hvid

- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 2,25, 4,50 og 9,0 liter

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Vinylacetat
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,4 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet Tyktflydende
- 3.4 Tørstofindhold Standard: ca. 52 W/W %.
- 3.5 Glans Ca. 3 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.6 Specielle egenskaber Har god dækkeevne og er alkalibestandig. Kan kun overmales med DYRUP Loftmaling.
- 3.7 Lugt Svag
- 3.8 Rækkeevne 6-8 m²/l, afhængig af underlaget.
- 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger.
Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).
- 3.10 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

3.11 Opbevaring Tæt tillukket og frostfrit.

4. Anvendelse

4.1 Alment Indholdet omrøres grundigt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment. Emballagen holdes tæt tillukket efter brug.

4.2 Krav til bunden Ren, tør, fast og ikke smittende. Nyt puds og beton skal være hvidtør.

4.3 Forbehandling Limfarvede lofter nedvaskes totalt.

Fjern løstsiddende materiale og vask med DYRUP Grundrens.

Sugende bund grundes med DYRUP Puds Grunder.

Nikotینگule overflader og tørre vandskjolder grundes med DYRUP Spærre Grunder. Årsagen til vandskade skal udbedres.

4.4 Behandling 2 x Loftmaling

4.5 Vedligeholdelse Efter behov.

4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.

Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

4.7 Fortynding Vand

Første stryging kan fortyndes med max. 10 % vand. Anden stryging skal være ufortyndet.

4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisning for produktet.

5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1 (1993).

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP Loftmaling. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

4804 Loftmaling	Oprettet: 18.12.2008	Ændret:	Side 2 af 2
-----------------	----------------------	---------	-------------