

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **DYRUP Farvetest**
- 1.2 Kvalitetsnr. 4454
- 1.3 Produkttype Plastvægmalning
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Indendørs og udendørs til afprøvning af farvevalg. Kun beregnet som farveprøve og kan derfor ikke anvendes som slutbehandling.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig
- 1.7 Nuancer
- | |
|--|
| <u>Baser:</u>
874 base 10
875 base 20
100 base 30 |
|--|
- Baser kan tones med max. 6 % universaltøningspasta.
Generelt dækker klare, stærke nuancer mindre godt, og derfor kan ekstra påføring være nødvendig. I nogle tilfælde anbefales det at benytte grundfarve. Tal med din DYRUP forhandler herom.
- 1.8 Emballagestørrelse 0,38 og 0,75 ltr.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel PVA
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,3 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet Tyktflydende
- 3.4 Tørstofindhold Ca.38%
- 3.5 Glans -
- 3.6 Specielle egenskaber Specialtonet maling som giver mulighed for at teste den ønskede farve, der hvor den skal bruges.
- 3.7 Lugt Svag
- 3.8 Rækkeevne 8-10 m²/ltr. afhængig af underlaget
- 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca.30 min. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger.
Ved 23 °C og normal luftfugtighed (60%).
Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.10 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.

- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Nyt puds og beton skal være hvidtør.
- 4.3 Forbehandling -
- 4.4 Behandling 2 x DYRUP Farvetest
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov.
- 4.6 Påføring Pensel eller rulle.
- Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.
- 4.7 Fortynding Første lag kan fortyndes med max. 10 % vand. Andet lag skal være ufortyndet.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1 (1993)

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP Væg Robust. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00