

## Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Dekstrem Loftmaling**  
 1.2 Kvalitetsnr. 4701  
 1.3 Produkttype Loftmaling  
 1.4 Producent DYRUP A/S  
 Gladsaxevej 300, 2860 Søborg  
 Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93

- 1.5 Anvendelsesområde Indendørs på lofter  
 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.

1.7 Nuancer	<u>Standard:</u> 800 Hvid	
-------------	------------------------------	--

- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 2,25; 4,50 og 9,00 ltr.



## 2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Vinylacetat  
 2.2 Pigmentering Titandioxid  
 2.3 Opløsningsmiddel Vand  
 2.4 Aktive stoffer -

## 3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,4 g/ml.  
 3.2 Flammepunkt -  
 3.3 Viskositet -  
 3.4 Tørstofindhold Standard: ca. 51,8W/W%.  
 3.5 Glans Ca. 1 ved 60° indfaldsvinkel.  
 3.6 Specielle egenskaber Refleksfri, helmat. Er perfekt til lofter med store lysindfald.  
 3.7 Lugt Svag  
 3.8 Rækkeevne 8-10 m<sup>2</sup>/ltr. afhængig af underlaget.  
 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.  
 3.10 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

## 4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.  
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle.  
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- 4.3 Forbehandling Limfarvede lofter nedvaskes totalt.  
  
Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens.  
  
Nikotینگule overflader og tørre vandskjolder grundes med DYRUP Spærregrunder. Årsagen til vandskade skal udbedres.  
  
Sugende bund eller letsmittende flader grundes med DYRUP Pudsgrunder.
- 4.4 Behandling 2 x DYRUP Dekstrem Loft
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.  
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Max. 10% med vand.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

## 5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1(1993).

**6. Gode råd** Til lofter med vandskjolder og/eller misfarvninger af tobakstjære eller nikotin anbefales grundning med DYRUP Spærregrunder.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP Dekstrem Loftmaling. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

### DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

4701 Dekstrem Loftmaling	Oprettet: 18.12.2008	Ændret:	Side 2 af 2
--------------------------	----------------------	---------	-------------