

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Dekstrem Vægmaling Mat**
- 1.2 Kvalitetsnr. 4705
- 1.3 Produkttype Acrylplastmaling
- 1.4 Producent
DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Indendørs på vægge af puds, beton, tapet, glasvæv og filt.
Desuden til zink, galvaniseret jern og hård PVC.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.
- 1.7 Nuancer
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Standardnuancer:
800 Hvid | Baser:
874 base 10
875 base 20
100 base 30 |
|-------------------------------------|--|
- Baser kan tones med max. 6 % universaltøningspasta.
Generelt dækker klare, stærke nuancer mindre godt, og derfor kan ekstra påføring være nødvendig. I nogle tilfælde anbefales det at benytte grundfarve.
Tal med din DYRUP forhandler herom.
- 1.8 Emballagestørrelse
Standard: 0,75; 2,25; 4,50 og 9,00 ltr.
Baser: 0,75; 2,25; 4,50 og 9,00 ltr.



2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel 100 % acryl
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,3 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet Tyktflydende
- 3.4 Tørstofindhold Standard: ca. 50-56 W/W%. Baser: ca. 46-54 W/W%
- 3.5 Glans Ca. 5 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.6 Specielle egenskaber Ekstrem god dækkeevne. Alkalibestandig, ekstrem god strygbarhed og med vaskbar overflade. Hæfter på ren, ikke-sugende bund. Kan tones i tusindvis af nuancer.

- 3.7 Lugt Svag
- 3.8 Rækkeevne 8-10 m²/litr. afhængig af underlaget
- 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 6 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.10 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende. Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Nyt puds og beton skal være hvidtør.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens.

Nikotingule overflader og tørre vandskjolder grundes med DYRUP Spærregrunder. Årsagen til vandskade skal udbedres.

Sugende bund grundes med DYRUP Pudsgrunder.
- 4.4 Behandling 2 x Dekstrem Vægmalning Mat
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Kan fortyndes med vand.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1(1993).

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

4705 Dekstrem Vægmalning Mat	Oprettet: 17.12.2008	Ændret:	Side 2 af 3
------------------------------	----------------------	---------	-------------

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **Dekstrem Vægmaling Mat**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luffugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: **+45 39 57 93 00**

4705 Dekstrem Vægmaling Mat	Oprettet: 17.12.2008	Ændret:	Side 3 af 3
--------------------------------	----------------------	---------	-------------