

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Dekstrem Vægmaling Robust**
- 1.2 Kvalitetsnr. 4710
- 1.3 Produkttype Acrylplastmaling
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Indendørs på vægge af puds, beton, tapet, glasvæv og filt.
Desuden til zink, galvaniseret jern og hård PVC.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.

1.7 Nuancer

<u>Standardnuancer:</u> 800 Hvid	<u>Baser:</u> 874 base 10 875 base 20 100 base 30
-------------------------------------	--

Baser kan tones med max. 6% universaltøningspasta.
Generelt dækker klare, stærke nuancer mindre godt, og derfor kan ekstra påføring være nødvendig. I nogle tilfælde anbefales det at benytte grundfarve. Tal med din DYRUP forhandler herom.

- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 0,75; 2,25; 4,50 og 9,00 ltr.
Baser: 0,75; 2,25; 4,50 og 9,00 ltr.



2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel 100% acryl
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,3 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet
- 3.4 Tørstofindhold Standard: ca. 46-52 W/W%. Baser: ca. 40-52 W/W%
- 3.5 Glans Ca. 10 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.6 Specielle egenskaber Ekstrem god dækkende og alkalibestandig. Robust, ekstrem slidstærk og med ekstra vaskbar overflade. Hæfter på ikke-sugende bund. Kan tones i tusindvis af nuancer.
- 3.7 Lugt Svag

- 3.8 Rækkeevne 8-10 m²/litr. afhængig af underlaget
- 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 6 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.10 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende. Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Nyt puds og beton skal være hvidtør.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens. Kalk og sæberester fjernes med 32% eddikesyre fortyndet 1:3 med vand.

Nikotingule overflader og tørre vandskjolder grundes med DYRUP Spærregrunder. Årsagen til vandskade skal udbedres.

Sugende bund grundes med DYRUP Pudsgrunder.
- 4.4 Behandling 2 x Dekstrem Vægmalning Robust
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Kan fortyndes med vand.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1(1993).

6. Gode råd

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

4710 Dekstrem Vægmalning Robust	Oprettet: 18.12.2008	Ændret:	Side 2 af 3
---------------------------------	----------------------	---------	-------------

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af Dekstrem Vægmaling Robust. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: **+45 39 57 93 00**

4710 Dekstrem Vægmaling Robust	Oprettet: 18.12.2008	Ændret:	Side 3 af 3
-----------------------------------	----------------------	---------	-------------