

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **DYRUP Sandmaling**
1.2 Kvalitetsnr. 50050
1.3 Produkttype Vandbaseret fleksibel sandmaling
1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93

1.5 Anvendelsesområde Indendørs vægge af puds, beton, tapet, glasvæv og filt.

1.6 Leveringsform Brugsfærdig

1.7 Nuancer

Base 10/hvid	
--------------	--

Baser kan tones med max. 6 % universaltoningspasta.

1.8 Emballagestørrelse 4,50 og 9 liter

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Acryl
2.2 Pigmentering Titandioxid
2.3 Opløsningsmiddel Vand
2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,54 g/ml.
3.2 Flammepunkt -
3.3 Viskositet 136-138 KU
3.4 Tørstofindhold Ca. 73,7 W/W %
3.5 Glans Mat
3.6 Specielle egenskaber Meget elastisk og vandresistent. God dækkeevne og giver dekorativ overflade.
3.7 Lugt Svag
3.8 Rækkeevne 2 m²/litr. afhængig af underlaget
3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 1 time Overmalbar: Ca. 6 timer. Gennemtør: Ca. 3-4 uger.
Ved 23 °C og normal luftfugtighed (60%).
Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
3.10 Lagerbestandighed 2 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt.
Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Ny puds og beton skal være hvidtør.

- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens.
Sugende bund grundes med DYRUP Puds Grunder.
Nikotingule overflader og tørre vandskjolder grundes med DYRUP Spærregrunder. Årsagen til vandskade skal være udbedret.
- 4.4 Behandling 2 x DYRUP Sandmaling. 1 lag fortyndes med 10-20 % vand.
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov.
- 4.6 Påføring Pensel, langhåret rulle eller speciel skumrulle. Påfør Dekstrem Sandmaling ensartet eller på kryds og tværs for at skabe en spændende og rustik overflade. Særlige dekorative strukturer kan opnås med værktøjer lige fra pensler, skumgummiruller og svampe til spartler med og uden riller – kun fantasien sætter grænser.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.
- 4.7 Fortynding Vand
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1 (1993)

- 6. Gode råd** En hel væg laves færdig uden ophold for at opnå ensartet udseende. Ved anvendelse af afdækningstape fjernes denne før malingen er helt tør.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af Dekstrem Sandmaling. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

50050 DYRUP Sandmaling	Oprettet: 27-05-2005	Ændret: 17-12-2008	Side 2 af 2
------------------------	----------------------	--------------------	-------------