

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **BONDEX Superdækkende**
- 1.2 Kvalitetsnr. 2904
- 1.3 Produkttype Superdækkende træbeskyttelse
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00
Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Til udendørs behandling af nyt træværk (herunder tryk- og vaccumimpregneret træ) samt tidligere behandlet træværk.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.
- 1.7 Nuancer
- | | |
|---|--|
| <u>Standard:</u>
244 Grå umbra
557 Grøn umbra
745 Svenskrød
758 Mørk dodenkop
800 Hvid
893 Ibenholt | <u>Baser:</u>
Base 10 – 874
Base 20 – 875
Base 30 – 100 |
|---|--|
- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 2,50 og 5,00 liter
Baser: 0,75, 2,25 og 4,50 liter

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Acryl og alkyd
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand.
- 2.4 Aktive stoffer <0,5 % iod-propynyl-butylcarbamate

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,0 – 1,2 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet 96 sek. DIN cup 4 mm
- 3.4 Tørstofindhold 34 – 52 W/W%.
- 3.5 Glans Ca. 25-30 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.6 Specielle egenskaber Bevarer træstrukturen, men skjuler åretegningen. Ideel til farveskift. Drypfri og cremet. Hæmmer angreb af skimmel. Vandafvisende effekt der beskytter træet og øger vejrbestandigheden. UV-blokkerende pigmenter der beskytter effektivt mod solens skadelige stråler.
- 3.7 Lugt Svag
- 3.8 Rækkeevne Ru træ: 6-8 m²/litr. Høvlet træ: 10-12 m²/litr. afhængig af underlagets sugsevne.
- 3.9 Tørretid Berøringsstør: Ca. 1 time. Overmalbar: næste dag. Gennemtør: Ca. 3-4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%)
Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed eller lagtykkelse.

Vinduer bør tidligst lukkes tæt efter 48 timer.
- 3.10 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres grundigt før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt.
Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være $12\pm 3\%$ og i ventileret udvendig beklædning max. $15\pm 3\%$.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavs afvaskes med DYRUP Grundrens. Blanke flader matslibes. Nedbrudt træ afrensnes til frisk bund.

Skimmel og belægninger behandles med DYRUP Tag & Murrens.

Ved risiko for gennemslag fra vandopløselige stoffer, knaster, sømhoveder og lign. grundnes der med DYRUP Spærregrunder.

Nyt og ubehandlet eller barslidt træ grundnes mod råd og svamp med BONDEX Trægrunder.
Nyt tryk- eller vacuumimprægneret træ grundnes ikke.
Eksotisk træ grundnes ikke mod råd og svamp.

Efter 24 timer og inden 14 dage kan der overfladebehandles med BONDEX Superdækkende.
- 4.4 Behandling 2-3 x BONDEX Superdækkende påføres i træets længderetning. Ved farveskift fra meget mørke til lyse nuancer kan ekstra påføring være nødvendig.
- 4.5 Vedligeholdelse Overfladen inspiceres årligt og evt. skader udbedres straks. Der genbehandles efter behov med 1 x BONDEX Superdækkende.
- 4.6 Påføring Pensel
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Bør ikke fortyndes.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1 (1993)

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

2904 BONDEX Superdækkende	Oprettet: 10-01-2001	Ændret: 09-12-2008	Side 2 af 3
---------------------------	----------------------	--------------------	-------------

6. Gode råd

Optimal holdbarhed opnås ved korrekt systembehandling afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed og vejrpåvirkninger. Påføringsmængde skal være som angivet under rækkeevne, og jævnlig renholdelse af behandlede overflader en forudsætning for optimal holdbarhed.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af BONDEX Superdækkende. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: **+45 39 57 93 00**

2904 BONDEX Superdækkende	Oprettet: 10-01-2001	Ændret: 09-12-2008	Side 3 af 3
------------------------------	----------------------	--------------------	-------------