

Produktbeskrivelse

1.1	Varenavn	GORI 44 Dækkende	
1.2	Kvalitetsnr.	90447	
1.3	Produkttype	Dækkende træbeskyttelse	
1.4	Producent	DYRUP A/S Gladsaxevej 300, 2860 Søborg Telefon 39 57 93 00 Telefax 39 57 93 93	
1.5	Anvendelsesområde	Til behandling af nyt udendørs træværk og tidligere behandlede overflader. Ikke velegnet til vinduer, døre og gangarealer samt vandretliggende bygningsdele.	
1.6	Leveringsform	Brugsfærdig.	
1.7	Nuancer	<table border="1"> <tr> <td> <u>Standard farver</u> 110 Kridt 305 Kulsort 260 Stengrå 720 Grøn Umbra 504 Svenskrød </td> </tr> </table>	<u>Standard farver</u> 110 Kridt 305 Kulsort 260 Stengrå 720 Grøn Umbra 504 Svenskrød
<u>Standard farver</u> 110 Kridt 305 Kulsort 260 Stengrå 720 Grøn Umbra 504 Svenskrød			
1.8	Emballagestørrelse	5,00 ltr.	

2. Sammensætning

2.1	Bindemiddel	Alkyd og acryl
2.2	Pigmentering	Organiske og uorganiske pigmenter.
2.3	Opløsningsmiddel	Vand.
2.4	Aktive stoffer	-

3. Tekniske data

3.1	Vægtfylde	1,0-1,2 g/ml.
3.2	Flammepunkt	-
3.3	Viskositet	-
3.4	Tørstofindhold	Ca. 26 W/W%.
3.5	Glans	Ca. 40 ved 60 graders indfaldsvinkel
3.6	Specielle egenskaber	Alkyd-modificeret dækkende træbeskyttelse. Giver træet en dekorativ og vejrbestandig overflade. Nem at påføre. Beskytter mod solens uv-stråler og hæmmer angreb af overfladeskimmel og blåsplint. Fås i 5 standardnuancer.
3.7	Lugt	Svag.
3.8	Rækkeevne	Ru træ: Ca. 6-8 m ² /ltr. Høvlet træ: Ca. 8-10 m ² /ltr. afhængig bundens sugsevne.
3.9	Tørretid	Berøringsstør: Ca. 2 timer. Overmalbar: Ca. 24 timer. Gennemtør: 3-4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%) Afgivelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
3.10	Lagerbestandighed	5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
3.11	Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

90447 GORI 44 Dækkende	Oprettet: 23/04-2010	Ændret:	Side 1 af 2
---------------------------	----------------------	---------	-------------

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved *mærkning kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende. Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være $12\pm 3\%$ og i ventileret udvendig beklædning max. $15\pm 3\%$.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavs afvaskes med GORI trævask. Skimmel og belægninger behandles med GORI fjern belægninger. Blanke flader matslibes, nedbrudt træ afrenses til frisk bund.
- Nyt og ubehandlet eller barslidt træ grundes mod råd og svamp med GORI 11. Nyt tryk- eller vacuumimpregneret træ grundes ikke. Eksotisk træ grundes ikke mod råd og svamp.
- Efter ca. 24 timer og inden 14 dage kan der overfladebehandles med GORI 44 dækkende.
- 4.4 Behandling 2-3 x GORI 44 Dækkende.
- 4.5 Vedligeholdelse Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks.
- 4.6 Påføring Pensel. Undgå påføring i direkte sollys. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Fortyndes ikke.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.
- 4.9

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1. (1993)

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI 44 dækkende. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

90447 GORI 44 Dækkende	Oprettet: 23/04-2010	Ændret:	Side 2 af 2
---------------------------	----------------------	---------	-------------