

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn GORI Vinduesmaling
- 1.2 Kvalitetsnr. 90520
- 1.3 Produkttype Træbeskyttelse
- 1.4 Producent
DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00
Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Til ud- og indvendig side af vinduer og yderdøre, som er grundede, vacuumimpregnerede eller tidligere malebehandlede.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.
- 1.7 Nuancer
- | | |
|---|--|
| <u>Standard:</u>
RAL 9010/Renhvid
110 Kridt | <u>Baser:</u>
Base 10 – 874
Base 20 – 875
Base 30 - 100 |
|---|--|
- 1.8 Emballagestørrelse
Standard: 0,75 og 2,50 ltr.
Baser: 0,75 og 2,25 ltr.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Acrylbaseret med olie
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer Indeholder < 0,1% IPBC og < 0,05% OIT

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,2 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet Cremet
- 3.4 Tørstofindhold Ca. 45 W/W%., ca. 34 vol%
- 3.5 Glans Ca. 25 ved 60° indfaldsvinkel
- 3.6 Specielle egenskaber Heldækkende, træbeskyttende plast-alkyd. Cremet, fyldig og hurtigtørrende. God strygbarhed, flyder godt og er let at påføre.
- Teflon®teknologien gør GORI Vinduesmaling særdeles smuds- og vandafvisende. Behandling med GORI Vinduesmaling gør træværket mere modstandsdygtigt og styrker dermed holdbarheden af træet.
- 3.7 Lugt Svag
- 3.8 Rækkeevne 8-10 m²/ltr. afhængig af underlaget
- 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 1 time. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 1 uge. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.10 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

90520 GORI Vinduesmaling	Oprettet: 02-12-2008	Ændret: 09-08-2011	Side 1 af 3
-----------------------------	----------------------	--------------------	-------------

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende.
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være 12±3% og i ventileret udvendig beklædning max. 15±3%.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Skimmel og belægninger behandles med GORI Fjern belægninger. Blanke flader matslibes, nedbrudt træ afrenses til frisk bund.
- Nyt og ubehandlet eller barslidt træ grundes mod råd og svamp med GORI 11. Nyt tryk- eller vacuumimprægneret træ grundes ikke. Eksotisk træ grundes ikke mod råd og svamp.
- Vinduer af eksotisk træ eller som tidligere er oliebehandlede, grundes med DYRUP Spærre Grunder for at sikre mod farvegennemslag fra vandopløselige træindholdsstoffer. På jern fjernes alt løstsiddende rust til ren og fast bund, og der grundes med DYRUP Rust Grunder.
- 4.4 Behandling Påfør 2 x GORI Vinduesmaling i fyldige lag.
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved *markering, farveskift og/eller på ikke sugende bund kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment.
- Hvis vinduer/døre skal lukkes indenfor samme dag: Mal 1 x den første dag og 1 x den anden dag. Hvis vinduer/døre først behøves lukket næste dag, kan der males 2 x samme dag.
- 4.5 Vedligeholdelse Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks. 1-2 påføringer.
- 4.6 Påføring Pensel eller rulle. Undgå påføring i direkte sollys. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Bør ikke fortyndes.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1. (1993)

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

90520 GORI Vinduesmaling	Oprettet: 02-12-2008	Ændret: 09-08-2011	Side 2 af 3
-----------------------------	----------------------	--------------------	-------------

6. Gode råd

Se videovejledning om behandling af vinduer på www.dyrup.dk

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI Vinduesmaling. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: **+45 39 57 93 00**

90520 GORI Vinduesmaling	Oprettet: 02-12-2008	Ændret: 09-08-2011	Side 3 af 3
-----------------------------	----------------------	--------------------	-------------