

## Produktbeskrivelse

1.1	Varenavn	<b>GORI 99 Extreme</b>		
1.2	Kvalitetsnr.	90776		
1.3	Produkttype	Superdækkende udendørs træbeskyttelse		
1.4	Producent	DYRUP A/S Gladsaxevej 300, 2860 Søborg Telefon 39 57 93 00 Telefax 39 57 93 93		
1.5	Anvendelsesområde	Nyt udendørs samt tidligere behandlet træ (herunder tryk- og vaccumimprægneret)		
1.6	Leveringsform	Brugsfærdig.		
1.7	Nuancer	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <u>Standardfarver:</u>            110 Kridt            140 Snebærhvid            215 Klippegrå            260 Stengrå            270 Skifer            305 Kulsort         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           504 Svenskrød            720 Grøn Umbra            RAL 9010 Renhvid  <u>Baser:</u>            Base 10            Base 20            Base 30         </td> </tr> </table> <p>Farverne er indbyrdes blandbare, men kan ikke blandes med andre produkter.</p>	<u>Standardfarver:</u> 110 Kridt 140 Snebærhvid 215 Klippegrå 260 Stengrå 270 Skifer 305 Kulsort	504 Svenskrød 720 Grøn Umbra RAL 9010 Renhvid <u>Baser:</u> Base 10 Base 20 Base 30
<u>Standardfarver:</u> 110 Kridt 140 Snebærhvid 215 Klippegrå 260 Stengrå 270 Skifer 305 Kulsort	504 Svenskrød 720 Grøn Umbra RAL 9010 Renhvid <u>Baser:</u> Base 10 Base 20 Base 30			
1.8	Emballagestørrelse	<u>Standard:</u> 2,50, 5,0 og 10,0 liter <u>Baser:</u> 0,75 2,25 og 4,50 liter		
<b>2. Sammensætning</b>				
2.1	Bindemiddel	Akryl		
2.2	Pigmentering	Organiske og uorganiske pigmenter		
2.3	Opløsningsmiddel	Vand		
2.4	Aktive stoffer	<0,5% iod-propynyl-nutyl-carbamat		
<b>3. Tekniske data</b>				
3.1	Vægtfylde	1-1,3 g/ml.		
3.2	Flammepunkt	-		
3.3	Viskositet	Creameagtig		
3.4	Tørstofindhold	<u>Standard:</u> 32,3 - 46,9 W/W%. <u>Base:</u> 33,0 – 41,2 W/W%		
3.5	Glans	-		
3.6	Specielle egenskaber	Creameagtig, drypper minimalt, vandafvisende, UV-resistent og superdækkende. Ideel til farveskift – selv fra mørke til lyse farver. Kan tones i flere tusinde farver. <i>GORI 99 Extreme</i> beskytter mod vejrliget og hæmmer angreb af skimmel.		
3.7	Lugt	Svag		
3.8	Rækkeevne	Ru træ: 6-8 m <sup>2</sup> /litr. Høvlet træ: 8-10 m <sup>2</sup> /litr, afhængig af underlagets sugsevne		
3.9	Tørretid	Berøringsstør: Ca. 1 time. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 3-4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Kan afvige ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold og lagtykkelse.		

- 3.10 Lagerbestandighed Ca. 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

## 4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres kun let før brug.  
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.  
Ved \*markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt.  
Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende.  
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.  
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer være max.12±3% og i ventileret udvendig beklædning max. 15±3%.
- 4.3 Forbehandling Nyt tryk- eller vacuumimpregneret træ grundes ikke. Nyt og ubehandlet træ grundes mod råd og svamp med GORI 11 eller GORI 22. Efter ca. 24 timer og inden 14 dage kan der overfladebehandles med GORI 99 Extreme.  
Eksotisk træ grundes ikke mod råd og svamp.  
  
Nyt træværk, der står ubehandlet i mere end 4-6 uger bør afrensnes med GORI Trævask. Ved eksponering over længere tid skal fladerne slibes eller skures med en stiv børste samt afvaskes med GORI Trævask.  
  
Ved risiko for farvegennemslag fra vandopløselige træindholdsstoffer, kan der grundes med DYRUP Spærre Grunder.  
  
Vedligeholdelse/farveskift: Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Skimmel og belægninger behandles med GORI Fjern belægninger. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Blanke flader matslibes, nedbrudt træ afrensnes til frisk bund. Er træet barslidt, skal det først grundes med GORI 11 eller GORI 22.  
  
Efter ca. 24 timer og inden 14 dage kan der overflades behandles med GORI 99 Extreme.
- 4.4 Behandling 2 x GORI 99 Extreme. NB! Endetræ skal mættes og kan kræve flere påføringer.  
  
Hvis vindue/døre først behøves lukket næste dag, kan der males 2 x samme dag.
- 4.5 Vedligeholdelse 1-2 x GORI 99 Extreme. Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks.
- 4.6 Påføring Pensel eller rulle  
Undgå påføring i direkte sollys  
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Bør ikke fortyndes.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

## 5. Sikkerhed og miljø

### DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

90776 GORI 99 Extreme Dækkende	Oprettet: 15.12.2005	Ændret: 28.11.2008	Side 2 af 3
--------------------------------	----------------------	--------------------	-------------

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1. (1993)

## 6. Gode råd

Behandlede emner inspiceres årligt og skader udbedres straks. Optimal holdbarhed opnås ved korrekt systembehandling afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed og vejrpåvirkninger. Påføringsmængde skal være som angivet under rækkeevne, og jævnlig renholdelse af behandlede overflader en forudsætning for optimal holdbarhed.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI 99 Extreme. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

### DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

90776 GORI 99 Extreme Dækkende	Oprettet: 15.12.2005	Ændret: 28.11.2008	Side 3 af 3
-----------------------------------	----------------------	--------------------	-------------