

## Produktbeskrivelse

1.1	Varenavn	<b>GORI 100 Dækkende</b>			
1.2	Kvalitetsnr.	90865			
1.3	Produkttype	Træbeskyttelse			
1.4	Producent	DYRUP A/S Gladsaxevej 300, 2860 Søborg Telefon 39 57 93 00 Telefax 39 57 93 93			
1.5	Anvendelsesområde	Udendørs på træværk som f.eks. vinduer, døre og beklædning			
1.6	Leveringsform	Brugsfærdig.			
1.7	Nuancer	<table border="1"> <tr> <td> <u>Standard:</u>            110 Kridt            222 Sort Umbra            260 Stengrå            504 Svenskrød            720 Grøn Umbra         </td> <td> <u>Baser:</u>            Base 10            Base 20            Base 30         </td> </tr> </table>	<u>Standard:</u> 110 Kridt 222 Sort Umbra 260 Stengrå 504 Svenskrød 720 Grøn Umbra	<u>Baser:</u> Base 10 Base 20 Base 30	
<u>Standard:</u> 110 Kridt 222 Sort Umbra 260 Stengrå 504 Svenskrød 720 Grøn Umbra	<u>Baser:</u> Base 10 Base 20 Base 30				
1.8	Emballagestørrelse	<u>Standard:</u> 0,75, 2,50 og 5,00 liter <u>Baser:</u> 0,75, 2,25 og 4,50 liter			

## 2. Sammensætning

2.1	Bindemiddel	Alkyd
2.2	Pigmentering	Organiske og uorganiske pigmenter
2.3	Opløsningsmiddel	Mineralsk terpentin
2.4	Aktive stoffer	0,54% tolyfluand

## 3. Tekniske data

3.1	Vægtfylde	0,9 – 1,1 g/ml.
3.2	Flammepunkt	Ca. 58°C, (Pensky Martens)
3.3	Viskositet	Geleagtig
3.4	Tørstofindhold	Ca. 47 – 57 W/W%
3.5	Glans	Halvblank. 65 - 75 ved 60° indfaldsvinkel
3.6	Specielle egenskaber	Giver en tæt, vejrbestandig og vandafvisende overflade
3.7	Lugt	Stærk
3.8	Rækkeevne	Ru træ: 5-10 m <sup>2</sup> /ltr. Høvlet træ: 8-12 m <sup>2</sup> /ltr - afhængig af underlagets sugsevne
3.9	Tørretid	Berøringstør: Ca. 6-8time. Overmalbar: Ca. 24 timer. Gennemtør: Ca. 1 uge. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lag tykkelse.
3.10	Lagerbestandighed	5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
3.11	Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.
3.12		

## 4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet må kun omrøres let før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved \*markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være  $12\pm 3\%$  og i ventileret udvendig beklædning max.  $15\pm 3\%$ .
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavs afvaskes med GORI trævask. Skimmel og belægninger behandles med GORI fjern belægninger. Blanke flader matslibes, nedbrudt træ afrenses til frisk bund.
- Nyt og ubehandlet eller barslidt træ grundes mod råd og svamp med GORI 22  
 Nyt tryk- eller vacuumimpregneret træ grundes ikke.  
 Eksotisk træ grundes ikke mod råd og svamp.
- 4.4 Behandling 2-3 x GORI 100 Dækkende
- 4.5 Vedligeholdelse 1-2 X GORI 100 Dækkende. Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte. Undgå påføring i direkte sollys. Under påføring og tørring skal temperaturen være over  $5^{\circ}\text{C}$  og den relative luftfugtighed under  $80\%$ .
- 4.7 Fortynding Må ikke fortyndes.
- 4.8 Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin.

## 5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 2-1. (1993)

## 6. Gode råd

Behandlede emner inspiceres årligt og skader udbedres straks. Optimal holdbarhed opnås ved korrekt systembehandling afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed og vejrpåvirkninger. Påføringsmængde skal være som angivet under rækkeevne, og jævnlig renholdelse af behandlede overflader en forudsætning for optimal holdbarhed.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI 100 Dækkende. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

### DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

90865 GORI 100 Dækkende	Oprettet: 15.06.2004	Ændret: 28.11.2008	Side 2 af 2
----------------------------	----------------------	--------------------	-------------