

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Facade Robust**
- 1.2 Kvalitetsnr. 3852
- 1.3 Produkttype Facademaling
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Facademaling til puds, beton, gasbeton og eternit (ikke skifereternit). Desuden velegnet til PVC, zink, galvaniseret jern og træ. Kun til udendørs brug.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig
- 1.7 Nuancer
- | <u>Standardnuancer:</u> | <u>Baser:</u> |
|-------------------------|----------------------|
| 382 Skagen (udgået) | 874 Base 10 |
| 744 Bornholm (udgået) | 875 Base 20 |
| 800 Hvid | 100 Base 30 |
| 890 Sort | 363 Base 40 (udgået) |
| | 695 Base 50 (udgået) |
- Baser kan tones med max. 6% universaltøningspasta.
Generelt dækker klare, stærke nuancer mindre godt, og derfor kan ekstra påføring være nødvendig. I nogle tilfælde anbefales det at benytte grundfarve. Tal med din DYRUP forhandler herom.
- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 0,75; 2,50; 5,00 og 9,00 ltr.
Baser: 0,75; 2,25; 4,50 og 9,00 ltr.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Acryl
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer <0,5% 3-Iodo-2-propynyl-butyl-carbamat

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,3 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet Tyktflydende
- 3.4 Tørstofindhold Standard: 47,9 – 52,1 W/W%. Baser: 40,1 – 52,7 W/W%
- 3.5 Glans Ca. 10 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.6 Specielle egenskaber Særdeles robust, vejrbestandig og diffusionsåben facademaling med god dækkeevne.
- 3.7 Lugt Svag
- 3.8 Rækkeevne 8-10 m²/ltr. afhængig af underlaget
- 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.10 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt.
Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- 4.3 Forbehandling Inden behandlingen påbegyndes, vurderes facadens tilstand. Er facaden beskadiget bør fagmand kontaktes.
Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens. Skimmel og belægninger behandles med DYRUP Tag & Murrens. Ujævne overflader udbedres.

Let smittende flader og stærkt sugende bund grundes med DYRUP Puds Grunder.

Nyt ubehandlet eller barslidt træ grundes mod råd og svamp efterfulgt af DYRUP Spærregrunder ved risiko for gennemslag fra vandopløselige stoffer, sømhoveder og lign.

På zink og hård PVC grundes med DYRUP Hæftegrunder.
- 4.4 Behandling 2 X DYRUP Facade Robust
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov. Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Vand
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1 (1993)

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP Facade Robust. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

3852 Facade Robust	Oprettet: 04-09-2001	Ændret: 04-12-2008	Side 2 af 2
--------------------	----------------------	--------------------	-------------