

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **DYRUP Facade Extra**
- 1.2 Kvalitetsnr. 3854/73854.
- 1.3 Produkttype Mat facademaling
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00
Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Kun til udendørs murværk af puds og beton, samt tidligere acrylplastmalede overflader.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig

1.7 Nuancer	<u>Standardnuancer:</u> 800 Hvid	<u>Baser:</u> 874 Base 10 875 Base 20 100 Base 30 363 Base 40 (udgået) 695 Base 50 (udgået)
-------------	-------------------------------------	--

Baser kan tones med max. 6 % universaltøningspasta.

Generelt dækker klare, stærke nuancer knapt så godt som andre, derfor kan ekstra påføring være nødvendig. Der kan evt. grundes med en mere dækkende nuance, tonet hen imod ønskede slutnuance. Tal med din DYRUP forhandler herom.

- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 2,50, 5,00 og 9,0 liter
Baser: 2,25, 4,50 og 9,0 liter

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Specialolie emulgeret i plastdispersion.
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer Ca. 0,3% iod-propynyl-butyl-carbamat

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,3 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet >100 sek./DIN cup 4 mm/20°C. Tykflydende.
- 3.4 Tørstofindhold Standard: ca. 59 W/W%. Baser: 46,2 – 49,7 W/W%.
- 3.5 Glans Mat. Ca. 2 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.6 Specielle egenskaber God dækkeevne og er diffusionsåben. Flot kalkmat udseende. Beskytter mod belægninger. Kan anvendes direkte på letsmittende facader eller overflader.
- 3.7 Lugt Svag
- 3.8 Rækkeevne 8-10 m²/l, afhængig af underlaget.
- 3.9 Tørretid Berøringsstør: ca. 1 time. Overmalbar: ca. 24 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger.
Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).
Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.10 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres grundigt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt. Kraftige nuancer kan indeholde overskudsfarve. Emballagen holdes tæt tillukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Ren, tør, fast og kun let smittende.
- 4.3 Forbehandling Inden behandlingen påbegyndes, vurderes facadens tilstand. Er facaden beskadiget bør fagmand kontaktes.
Nye hvidtørre reparationer eller anden alkalisk bund grundes med fortyndet DYRUP Facade Robust, idet Facade Extra ikke er alkalifast.
En tidligere behandlet, stærkt sugende eller afsmittende bund grundes med DYRUP Facade Extra fortyndet efter bundens sugsevne (max. 10 %).
- 4.4 Behandling 2 x DYRUP Facade Extra
Første stryging kan fortyndes med max. 10% vand. Anden stryging skal være ufortyndet.
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov. Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.
På tidligere malede overflader med god vedhæftning kan rulle anvendes, herved fås en jævn og ensartet overflade.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Op til 10% vand.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisning for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 0-1(1993)

6. Gode råd

Afdæk altid fliser og vinduer for at undgå rullestænk.
Gennemvædede klude kan selvantænde.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP Facade Extra. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

3854 Facade Extra	Oprettet: 04-09-2001	Ændret: 04-12-2008 Erstatter: 01-10-2003	Side 2 af 2
-------------------	----------------------	---	-------------