

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **DYRUP Tag**
- 1.2 Kvalitetsnr. 4589
- 1.3 Produkttype Vandbaseret acrylplastmaling
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Tage af bølgeeternit, cementtagsten og tegl. (kan ikke anvendes på skiffer og skifereternit) Derudover til udendørs overflader af træ, mur, puds, beton, gasbeton og eternit, samt zink, galvaniseret jern og "hård" PVC.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.
- 1.7 Nuancer
- | | |
|-------------------------|--|
| <u>Standardnuancer:</u> | |
| 890 Sort | |

- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 10,00 ltr.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Acryl
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer < 0,2% IPBC.

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,1 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet Tyktflydende
- 3.4 Tørstofindhold Standard: ca. 40-44W/W%.
- 3.5 Glans Ca. 25 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.6 Specielle egenskaber God dækkeevne, diffusionsåben, alkali- og vejrbestandig. Hæfter på ikke-sugende bund og tåler rengøring.
- 3.7 Lugt Svag
- 3.8 Rækkeevne 8-10 m²/ltr. afhængig af underlaget
- 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca.1 time Overmalbar: Ca. 6 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.10 Lagerbestandighed 1 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.

- 4.3 Forbehandling Taget behandles mod belægninger med *DYRUP Tag & Murrens*. Efter endt behandling rengøres taget med vand tilsat *DYRUP Grundrens*. Anvend en blød børste til rengøringen. Skyl efter med rent vand.
- Tag:** På **asbestholdige** tage skal der anvendes arbejdsmetoder og værktøj, der begrænser støvudviklingen mest muligt. Alt spildevand skal løbe igennem en plastpose med fine huller foroven så snavs, støv og skidt opsamles i bunden. Placér denne ved nedløbsrørets munding. Posen lægges efter endt arbejde i en tæt pose og bortskaffes som farligt affald på kommunens affaldsmodtagelse. Almindelig højtryksrenser må ikke anvendes på asbestholdige tage. Det er kun lovligt at anvende miljøgodkendt højtryksrenser, som i lukket system opsamlers og filtrerer rens vandet. Kontakt evt. kommunen om regler for afrensning af asbestholdige tage.
- Knækkede plader og sten udskiftes.
- Når taget er rent og tørt (max. 15 % fugtighed) grundes en evt. sugende bund med *DYRUP Puds Grunder*, således at bunden fremstår ensartet mættet.
- Øvrige overflader:** Alt løstsiddende materiale fjernes til fast bund, og overfladen rengøres med *DYRUP Grundrens*. Let smittende flader og stærkt sugende bund grundes med *DYRUP Puds Grunder*. Nyt ubehandlet træ grundes mod råd og svamp. På zink og hård PVC grundes med *DYRUP Hæfte Grunder*.
- 4.4 Behandling 2 x *DYRUP Tag*
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov. Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.
Malingen skal påføres min. 4 timer før duggen falder. Malerarbejdet må ikke udføres i direkte sol eller hvis temperaturen på overfladen er mere end 25°C. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Vand. Ved anvendelse af pensel og rulle fortyndes første lag 10% med vand. Andet lag påføres uforyndet. Med sprøjte fortyndes begge lag 10% med vand. Påfør ikke for fyldige lag af gangen.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1(1993).

DYRUP A/S
Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg
Tel: +45 39 57 93 00

4589 DYRUP Tag	Oprettet: 10.12.2001 Rev. 28.06.2007	Ændret: 12.12.2008	Side 2 af 3
----------------	---	--------------------	-------------

6. Gode råd

Vurdér altid tagets tilstand inden en malerbehandling påbegyndes. Er taget meget medtaget frarådes malerbehandling.

Det kan ikke anbefales at male på skifer og skifereternittage eller tage, der har været behandlet med et silikoneholdigt produkt.

Taghældningen må ikke være under 15 grader.

Undgå at behandle i direkte sol.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP Tag. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: **+45 39 57 93 00**

4589 DYRUP Tag	Oprettet: 10.12.2001 Rev. 28.06.2007	Ændret: 12.12.2008	Side 3 af 3
----------------	---	--------------------	-------------