

## Produktbeskrivelse

- |     |                    |                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Varenavn           | GORI 11                                                                                                                                           |
| 1.2 | Kvalitetsnr.       | 90311                                                                                                                                             |
| 1.3 | Produkttype        | Dybdebeskyttende grundingsolie                                                                                                                    |
| 1.4 | Producent          | DYRUP A/S<br>Gladsaxevej 300, 2860 Søborg<br>Telefon 39 57 93 00<br>Telefax 39 57 93 93                                                           |
| 1.5 | Anvendelsesområde  | Til alt udendørs nyt og gammelt, ubehandlet eller barslidt træværk f.eks. vinduer, døre, beklædninger, tagudhæng, vindskeder, hegn, carporte m.m. |
| 1.6 | Leveringsform      | Brugsfærdig                                                                                                                                       |
| 1.7 | Nuancer            | Farveløs                                                                                                                                          |
| 1.8 | Emballagestørrelse | 2,50, 5,00 liter                                                                                                                                  |

## 2. Sammensætning

- |     |                  |                                                            |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Bindemiddel      | Alkyd                                                      |
| 2.2 | Pigmentering     | Organiske og uorganiske pigmenter                          |
| 2.3 | Opløsningsmiddel | Vand.                                                      |
| 2.4 | Aktive stoffer   | <0,5 % iod-propynyl-butyl-carbamat og <1,0 % propiconazol. |

## 3. Tekniske data

- |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1  | Vægtfylde            | Ca. 1,0 g/ml.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.2  | Flammepunkt          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.3  | Viskositet           | Tyndtflydende.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.4  | Tørstofindhold       | 5-8 W/W %.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.5  | Glans                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.6  | Specielle egenskaber | Produktet beskytter træoverfladen og det behandlede område mod svampe, der ødelægger træet eller misfarver det i henhold til EN 599-1. Desuden bliver træet mere dimensionsstabilt og træets tendens til revnedannelse reduceres. Giver god vedhæftning for efterfølgende behandling. |
| 3.7  | Lugt                 | Svag.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.8  | Rækkeevne            | 4-8 m <sup>2</sup> /l, afhængig af træets sugsevne.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.9  | Tørretid             | Berøringstør: ca. 1-2 timer. Overmalbar: ca. 24 timer.<br>Ved 23 °C og normal luftfugtighed (60 %).                                                                                                                                                                                   |
| 3.10 | Lagerbestandighed    | 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.11 | Opbevaring           | Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.                                                                                                                                                                                                                    |

## 4. Anvendelse

- |     |                 |                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Alment          | Indholdet omrøres før brug. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug |
| 4.2 | Krav til bunden | Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må fugtigheden i vinduer max. være 12±3 % og i ventileret udvendig beklædning max. 15±3%   |

- |     |                      |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 | Forbehandling        | Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Skimmel og belægninger behandles med GORI Fjern belægninger. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund. Hårdt træ grundes ikke mod råd og svamp. |
| 4.4 | Behandling           | 1-2 x GORI 11 afhængig af træets tilstand.                                                                                                                                                                            |
| 4.5 | Vedligeholdelse      | -                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.6 | Påføring             | Pensel, dypning eller GORI påføringsmaskine.<br>Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5 °C og den relative luftfugtighed under 80%.                                                                   |
| 4.7 | Fortynding           | Vand                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.8 | Rengøring af værktøj | Vand og sæbe                                                                                                                                                                                                          |

## 5. Sikkerhed og miljø

- |     |                                  |                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | Generelt                         | Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet. |
| 5.2 | Sikkerhedsregler for malearbejde | 0-3 (1993)                                                                                                                            |

- |           |                 |                                                                                                     |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.</b> | <b>Gode råd</b> | Der efterbehandles indenfor 2 uger med GORI Professional transparent eller dækkende træbeskyttelse. |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **GORI 11**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

### DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

90311 GORI 11	Oprettet: 5-12-2002	Ændret: 11-03-2011	Side 2 af 2
---------------	---------------------	--------------------	-------------