

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn GORI Træterrasse
- 1.2 Kvalitetsnr. 90521
- 1.3 Produkttype Specialolie til træterrasser
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00
Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Udendørs træterrasser eller andre gangarealer af trykimprægneret eller eksotisk træ. **Der garanteres ikke for behandling af lærketrætterrasser.**
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.
- 1.7 Nuancer
- | | |
|---|---|
| <u>Standard:</u>
001 Farveløs
301 Sort ibenholt
604 Pine | 661 Nyatoh
674 Teak
704 Grøntonet |
|---|---|
- For at opnå en teaknuance på trykimprægneret træ, anbefales nuancen nyatoh/redwood.
- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 2,50 og 5,00 liter

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Alkyd
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Mineralsk terpentin.
- 2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde 0,9 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt Ca. 62 °C, (Pensky Martens)
- 3.3 Viskositet 13 sek.(4mm DIN-cup)
- 3.4 Tørstofindhold 50-56 WW %.
- 3.5 Glans -
- 3.6 Specielle egenskaber Teflon forstærket – ekstra beskyttelse mod snavs og vand. Fremhæver træets struktur og åretegning. Beskytter mod vejrliget og giver træet en flot glød. Hæmmer skimmel og belægninger.
- 3.7 Lugt Stærk
- 3.8 Rækkeevne 8-16 m²/ltr. afhængig af underlagets sugsevne
- 3.9 Tørretid Overmalbar: Ca. 24 timer. Gennemtør: Ca. 1 uge.
Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%)
Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.

90521 GORI Træterrasse	Oprettet: 03-12-2008	Ændret:	Side 1 af 3
------------------------	----------------------	---------	-------------

3.10 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

4.1 Alment Indholdet omrøres let før og under brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt.
Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug

4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være 12±3% og i ventileret udvendig beklædning max. 15±3%.

4.3 Forbehandling Nyt, gammelt eller tidligere behandlet træværk bør behandles med GORI fjern belægninger, for desinficering af ikke-synlige og synlige skimmelsporer og belægninger. Synlige skimmelpletter kan efterfølgende bleges med en klorinløsning 1:1 med vand. Smuds og snavs fjernes med GORI Trævask. Hvis træet er meget snavset kan det evt. rengøres med en højtryksrensere med moderat tryk. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund.

Nyt og ubehandlet eller barslidt træ grundes mod råd og svamp med GORI 22
Nyt tryk- eller vacuumimprægneret træ grundes ikke.
Eksotisk træ grundes ikke mod råd og svamp.

4.4 Behandling Påfør 2 x GORI Træterrasse for optimal behandling. Ved 2. Påføring kan et farvet produkt evt. blandes 1:1 med GORI Træterrasse farveløs, så træet ikke bliver væsentligt mørkere. **Farveløs må ikke bruges som slutbehandling.**

4.5 Vedligeholdelse 1-2 x GORI Træterrasse efter behov. Jævnlig rengøring anbefales.

4.6 Påføring Pensel, Undgå påføring i direkte sollys.
Olie påføres til træet er mættet. Overskydende olie aftørres efter hver behandling med fnugfri klud efter ca. 15-30 minutter.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

4.7 Fortynding Må ikke fortyndes.

4.8 Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin

5. Sikkerhed og miljø

5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
Gennemvædede klude kan selvantænde.

5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 2-1 (1993)

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

90521 GORI Træterrasse	Oprettet:03-12-2008	Ændret:	Side 2 af 3
------------------------	---------------------	---------	-------------

6. Gode råd

Ved 2. Påføring kan et farvet produkt evt. blandes 1:1 med GORI Trætterasse farveløs, så træet ikke bliver væsentligt mørkere. **Farveløs må ikke bruges som slutbehandling.**

NB! Der garanteres ikke for behandling af lærketrætterrasser!
Sorte skimmelangreb og/eller afskalninger på lærketræ skyldes træets kvalitet og ikke overfladebehandlingen.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI Trætterasse. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

90521 GORI Trætterasse	Oprettet:03-12-2008	Ændret:	Side 3 af 3
------------------------	---------------------	---------	-------------