

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **GORI 88 Transparent**
- 1.2 Kvalitetsnr. 90881
- 1.3 Produkttype Transparent træbeskyttelse
- 1.4 Producent
DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00
Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Til behandling af nyt og tidligere behandlet udendørs træ samt vinduer og yderdøre på ud- og indvendig side
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig
- 1.7 Nuancer
- | | |
|--|-----------------------------|
| <u>Standard:</u>
001 Farveløs
105 Lys lud
301 Sort ibenholt
601 Teak
602 Nød
604 Pine
706 Trykimp. Grøn
707 Gran | <u>Baser:</u>
Base 30(t) |
|--|-----------------------------|
- 1.8 Emballagestørrelse
Standard: 0,75 2,50 og 5,00 liter.
Baser: 0,75 2,25 og 4,50 liter.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Alkyd
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Mineralsk terpentin.
- 2.4 Aktive stoffer Standardfarver: <0,8% tolyfluamid. Baser : <0,5% propiconazol

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde 0,8-0,9 g/ml.
- 3.2 Flamme punkt Ca. 60°C, (Pensky Martens)
- 3.3 Viskositet >60 sek.(ISO-cup 6 mm)
- 3.4 Tørstofindhold 35 - 50 W/W%
- 3.5 Glans 30-40 ved 60° indfaldsvinkel på mættede flader
- 3.6 Specielle egenskaber Hæmmer angreb af skimmel. Giver træet en vejrbestandig og diffusionsåben overflade. Thixotrop/drypfri konsistens. Indeholder lysfilter.
- 3.7 Lugt Kraftig
- 3.8 Rækkeevne Ru træ: 6-8 m²/litr. Høvlet træ: 8-10 m²/litr afhængig af underlagets sugsevne
- 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 3-4 timer. Overmalbar: Ca. 24 timer. Gennemtør: Ca. 3-4 uger.
Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%)
Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.

- 3.10 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet må kun omrøres let for at bevare den drypfrie egenskab. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer være max. 12±3% og i ventileret udvendig beklædning max. 15±3%
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Skimmel og belægnings behandles med GORI Fjern belægnings. Blanke flader matslibes, nedbrudt træ afrenses til frisk bund.
- Nyt og ubehandlet eller barslidt træ grundes mod råd og svamp med GORI 22. Nyt tryk- eller vacuumimprægneret træ grundes ikke. Eksotisk træ grundes ikke mod råd og svamp
- Efter ca. 24 timer og inden 14 dage kan der overfladebehandles med GORI 88 Transparent.
- 4.4 Behandling 2-3 x GORI 88 Transparent påføres i træets længderetning.
- 4.5 Vedligeholdelse 1-2 x GORI 88 Transparent. Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks.
- 4.6 Påføring Pensel og GORI påføringsmaskine. Undgå påføring i direkte sollys. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%
- 4.7 Fortynding Må ikke fortyndes
- 4.8 Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin
- 4.9

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 2-1 (1993)

Side 2 af 3
Side 2 af 3

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

90881 GORI 88 Transparent	Oprettet: 14.05.2002	Ændret: 27.11.2008	Side 2 af 3
------------------------------	----------------------	--------------------	-------------

6. Gode råd

Brug aldrig farveløs som afsluttende behandling. Ved vedligeholdelse af transparente farver kan farveløs blandes med forholdet 1:1 så træet ikke bliver væsentligt mørkere end for.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI 88 Transparent. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

Side 3 af 3

Side 3 af 3

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: **+45 39 57 93 00**

90881 GORI 88 Transparent	Oprettet: 14.05.2002	Ændret: 27.11.2008	Side 3 af 3
------------------------------	----------------------	--------------------	-------------