

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Futura 40 Aqua**
- 1.2 Kvalitetsnr. 7880 + 7881
- 1.3 Produkttype Acrylemalje
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Til maling af indvendige overflader af træ, plast og metal. Anvendes på døre, møbler, lister, paneler og panellofter samt til varmeelementer og rørledninger.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig
- 1.7 Nuancer
- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <u>Standardnuancer:</u>
101 – Hvid
303 – Råhvid
305 – Lys råhvid
9010 – Ral 9010 | <u>Baser:</u>
101 – base 1
103 – base 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
- Baser kan tones med max. 6% universaltøningspasta.
Generelt dækker klare, stærke nuancer mindre godt, og derfor kan ekstra påføring være nødvendig. I nogle tilfælde anbefales det at benytte grundfarve. Tal med din DYRUP forhandler herom.
- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 0,90 og 2,70 ltr.
Baser: 0,90 og 2,70 ltr.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Acryl
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,3 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet -
- 3.4 Vaskbarhed -
- 3.5 Tørstofindhold Ca. 38%
- 3.6 Glans Ca. 40 – Halvblank
- 3.7 Specielle egenskaber Futura 40 Aqua er desuden velegnet til overflader, som tidligere er malet med alkyd eller syrehærdende maling.
- 3.8 Lugt Svag
- 3.9 Rækkeevne 8-10 m²/ltr. afhængig af underlaget.
- 3.10 Tørretid Støvtør: 1-3 timer. Overmalbar: Ca. 16 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger.
Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.11 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.12 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens.
Træværk grundes eller mellemstryges med DYRUP Acryl Plast Mellemmaling eller GORI Professional Combi Trægrunder. På jern fjernes alt løstsiddende rust og fedt til fast bund, og der grundes med DYRUP Rust Grunder.

Ved risiko for gennemslag af vandopløselige farvestoffer (fx på mørke træsorter, gulnet træ eller vandskjolder) påføres 2 x DYRUP Kvik Stop.
- 4.4 Behandling 2 x Futura 40 Acryl
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.
Under påføring og tørring skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over 10°C og den relative luftfugtighed under 80%.
God ventilation under optøringsfasen er nødvendig.
- 4.7 Fortynding Vand
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1(1993).

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af det beskrevne produkt. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Efterreparationer kan som udgangspunkt ikke forventes at blive ikke-synlige og skal foretages med produkt af samme batchnummer. Farver udvalgt efter farvekort er kun vejledende og toninger skal kontrolleres inden arbejdet påbegyndes.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

7880+7881 Futura 40 Aqua	Oprettet: 08/01-10	Ændret:	Side 2 af 2
-----------------------------	--------------------	---------	-------------